

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 182983

pag. 1 di 1

*Murano* 23/02/2021 *rif.* Vs/lettera del 20/01/2021  
rif. S. Micolucci

*richiedente* VETRERIE RIUNITE S.P.A.  
*proposer* VIA CALCINESE, 60 - 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR)

*campione* CONTENITORE DI VETRO  
*sample* *prova eseguita dal / from* 22/02/2021  
*test date* *al / to* 23/02/2021

*contrassegnato* ARTICOLO PER CASALINGHI  
*reference*

*ricevuto il* 25/01/2021 a mezzo corriere  
*received* DM213A r.5 10/1/2019

**PROVA DI CESSIONE SU CONTENITORI DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON SOSTANZE ALIMENTARI (DM 21/3/1973 SO GU n° 104 20/4/73 All. IV sez1 B2 + DM n°220 26/04/1993 SO n° 64 GU n° 162 13/07/1993+ DM n°735 28/10/1994 GU n°1 2/1/1995 + REG CE n°1935/2004 GU n° L 338/4 13/11/2004).**

Per la determinazione della categoria di vetro autorizzata all'impiego, due contenitori da 604 ml sono stati accuratamente lavati, riempiti con 544 ml di acqua distillata e mantenuti per 30 minuti in autoclave alla temperatura di 120 °C. Dopo tale attacco l'estratto acquoso è stato concentrato ed il residuo secco pesato in capsula di platino tarata, ottenendo il seguente risultato:

**migrazione globale = 7.4 mg/kg**

*Limite di riferimento*

Categoria A: contenitori in qualsiasi condizione  $\leq 50$  mg/kg  
di contatto con gli alimenti, compresa la sterilizzazione.


Campionamento a cura del committente.

Prova eseguita presso i nostri laboratori di Murano.

--- FINE DEL RAPPORTO DI PROVA ---


L'INCARICATO DELLA PROVA

Martina Preo



IL DIRETTORE DEI LABORATORI

Dr. Nicola Favaro



*I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione esaminato. Il laboratorio non è responsabile per le informazioni fornite dal cliente ivi contenute. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo nostra autorizzazione scritta.*

The results stated in this test report refer exclusively to the examined sample. The laboratory is not responsible for those information contained in said report that have been provided by the customer. This test report may not be reproduced in part without our written authorization.

22/1